



TECHNISCH PRODUCTBLAD

FLOORZZ GIETMASSA C

Anhydriet gebonden dekvloer

VOORNAAMSTE KENMERKEN:

- Op basis van Anhydriet
- Kant & klaar
- Zelf-nivellerend
- C25-F7
- Zowel hechtend als zwevend toepasbaar
- Zowel te gieten als verpompen
- Dekvloer ca. 8 tot 60 mm

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

R Floorzz Gietmassa C is een kant-en-klare mortel op basis van Anhydriet welke speciaal is ontwikkeld voor het gieten van Anhydrietdekvloeren. Door de zelf-nivellerende eigenschappen van het product is deze makkelijk te gieten of verpompen en krijgt daarbij een mooi, vlak oppervlak. Door de vloeit R Floorzz Gietmassa C ook makkelijk de oneffenheden in de ondergrond. R Floorzz Gietmassa C heeft een hoge buig- en treksterkte. Door de hoge vormvastheid van de Anhydriet zal de vloer niet vervormen tijdens het verhardingsproces.

ONDERGRONDVOORBEREIDING:

R Floorzz Gietmassa C kan aangebracht worden op een hechtende ondergrond maar ook zwevend. Het zal lichtelijk uitzetten. Om het eventueel uitzetten op te vangen zal randisolatie geplaatst moeten worden (bv. schuimlaag). De ondergrond dient schoon, droog en draagkrachtig te zijn. Verwijder eventueel loszittende onderdelen. Bewerk de ondergrond voor met de R Floorzz Multi Primer voor een betere hechting.

VERWERKINGSCONDITIES:

R Floorzz Gietmassa C wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. 25 kg poeder wordt in 4 - 4,5 liter water geschud en met een mortelmenger gemengd. Na ca. 5 minuten rijpen de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. De mortel is nu gereed. Het is ook mogelijk R Floorzz Gietmassa C te verpompen.

AFWERKING:

Na uitharding kunnen bedekkingen worden aangebracht. Voor het afwerken van de vloer dient een vochtmeting te worden gedaan zodat men zeker is dat het vochtgehalte $\leq 0,5\%$ is.

VEILIGHEIDSGEGEVENS:

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Advies is om tijdens gebruik lichaam beschermende kleding te dragen.

MILIEUGEDEVENS:

Dit product bevat geen milieubelastende stoffen. Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

HOUDBAARHEID:

In gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats minstens 6 maanden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verwerkingstijd:	30 - 40 minuten
Verwerkingstemp:	Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Mengtijd:	ca. 5 minuten
Buigsterkte:	28 dagen > 7 Mpa
Druksterkte:	28 dagen > 25 Mpa
Mengverhouding:	3,2 tot 3,6 liter/ 20 kg
Verbruik:	1,5 kg materiaal per m ² / mm
Beloopbaar:	ca. 24 uur
Droogtijd:	ca. 1 week/cm - voor het afwerken van de vloer moet het vochtgehalte $\leq 0,5\%$ zijn (Droging is afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid)

ARTIKELGEGEVENS:

Omschrijving:	R Floorzz Gietmassa C
Verpakking:	Kunststof zak 20 kg
Kleur:	gebroken wit / crème
EAN code:	6096326883858

DIKTE (MM)	VERBRUIK (KG/M ²)	M ² PER 20 KG ZAK
1	1,5	13,3
2	3	6,7
3	4,5	4,4
4	6	3,3
5	7,5	2,7
6	9	2,2
7	10,5	1,9
8	12	1,7
9	13,5	1,5
10	15	1,3
11	16,5	1,2
12	18	1,1
13	19,5	1,0
14	21	1,0
15	22,5	0,9
16	24	0,8
17	25,5	0,8
18	27	0,7
19	28,5	0,7
20	30	0,7

INFORMATIE

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard

worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET:

R Floorzz
Anthonie Fokkerstraat 87
3772 MP Barneveld
+31 342 - 760 200
contact@rfloorzz.nl
www.rfloorzz.nl

